



KINGPRIMER

Акриловый грунт глубокого проникновения для предварительной подготовки оснований перед нанесением ровнителers для пола, наливных полов, штукатурок и шпаклевок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловый грунт глубокого проникновения для предварительной подготовки оснований перед нанесением ровнителers для пола, наливных полов, штукатурок и шпаклевок:

- улучшает прочность сцепления с основой перед нанесением ровнителers и наливных полов
- предотвращает образование воздушных пузырьков в свежеложенном ровнителе
- предотвращает слишком быстрого впитывания воды из ровнителя и наливного пола в основу

Добавка в воду для замешивания штукатурок и шпаклевок:

- для достижения лучшего сцепления штукатурок и шпаклевок с основой
- для повышения износостойкости шпаклевок и штукатурок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономична в использовании
- щелочестойкая
- значительно улучшает прочность сцепления с основанием
- снижает впитывающую способность основания
- повышает растекаемость наливных полов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходящие основы при использовании в качестве грунтовки для пола: бетон, легкий бетон, керамзитобетон, кирпич, камень, сталь.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, твердым, без пыли и грязи. Вещества, снижающие адгезию, такие как жир, цементный и ковровый клей, пыль, а также водорастворимые выравнивающие смеси должны быть удалены (фрезерованием или шлифованием). Отверстия и места возможных утечек заделать, места вблизи сливных колодцев отделить специальным стопором. Перед грунтованием основу очистить пылесосом и убедиться, что выравнивающий слой достаточно сухой для обеспечения впитывания дисперсии в основу. Температура основы должна быть выше +10°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед применением грунтовку следует перемешать.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносят на основание мягкой щеткой (в случае обработки пола), распылителем или валиком (в случае обработки стен или потолка). После чего нанесенный состав равномерно распределяют по всей поверхности (щеткой или валиком), исключая образование на поверхности

пропусков и луж. Сухие и сильно впитывающие основы обрабатывают дважды. Если на нанесенном слое образуются поры, обработка дисперсией выполнена недостаточно хорошо.

Таблица 1

	Расход грунтовки	Примечания
Основа	кг/м²	
Бетон	0,10	Обработать в 3 слоя
Сильно абсорбирующая основа	0,10	Обработать в 5 слоёв
Сталь	0,3	Концентрат без разбавления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акриловая дисперсия на водной основе
Цвет	белый
Сухой остаток, %	8
Плотность, кг/л	1
Расход грунтовки*, л/м²	0,1-0,4
Время высыхания до образования прозрачной пленки (20°C; отн. вл. 50%)	2-4 часа.
Температура нанесения, °C	выше +10
Способ нанесения	Щетка, валик, распылитель.
Фасовка	Пластиковая канистра – 5 кг, 10 кг.
Хранение	12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении при положительной температуре
*Расход грунтовки зависит от степени разбавления (см. Таблицу 1)	

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Высохшая дисперсия трудно удаляется, поэтому сразу после окончания работ рабочий инструмент рекомендуется промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал, пришедший в негодность из-за неправильного хранения, нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.