



# KING BETON PROTECT

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**KING BETON PROTECT** – представляет собой высокоэффективный жидкий состав на основе силикатных соединений, готовый к немедленному применению. Материал разработан для глубокой пропитки и комплексной обработки бетонных поверхностей, обеспечивая их надежную защиту и укрепление.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укрепление, упрочнение и обеспыливание цементных стяжек;
- Увеличение стойкости к истиранию бетонных поверхностей;
- Защита бетонных поверхностей от проникновения влаги и агрессивных веществ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая проникающая способность;
- Увеличивает стойкость к абразивному износу;
- Увеличивает долговечность основания;
- Консолидирует основания на всю глубину проникновения;
- Сокращает затраты на обслуживание и уборку полов.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание перед нанесением **KING BETON PROTECT** должно быть свободно от старых покрытий, свободных и отслаивающихся частиц, пыли, грязи, пятен масла, ржавчины, цементного молочка и всего того, что может препятствовать проникновению пропитки.

Если на поверхности присутствуют легкие загрязнения, то их лучше удалить обработкой водой под давлением.

Трещины, дефекты и неровности необходимо отремонтировать и выровнять при помощи ремонтных материалов **KING**.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо как следует взболтать канистру.

Наносить пропитку рекомендуется в 1 или 2 слоя с помощью валика, щетки, микрофибры для мытья полов или при помощи распыления равномерно до насыщения поверхности, не оставляя при этом избытков (луж). Поверхность должна оставаться влажной в течение 45-50 минут. Необходимо следить чтобы на поверхности не было сухих мест. В случае их появления пропитку следует перераспределить на участки с повышенной впитываемостью или нанести дополнительное количество материала на эти участки.

При необходимости, через 24 часа пропитать основание повторно.

Если все же на поверхности остались высохшие следы **KING BETON PROTECT**, то их необходимо удалить абразивной бумагой.

Расход материала устанавливается опытным путем.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить **KING BETON PROTECT** при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35 °C;
- Не наносите на влажные поверхности;
- Не наносите на гипсовые поверхности;
- Не разбавляйте состав;
- Не используйте **KING BETON PROTECT** на высокопрочных бетонах;
- Не используйте **KING BETON PROTECT** для защиты от сильноагрессивных веществ.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Избегать попадания пропитки в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## РАСХОД МАТЕРИАЛА

0,4 – 1,0 л на 1 м<sup>2</sup> в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

**На сильно пористых основаниях расход может быть выше указанного диапазона.**

## ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Внешний вид                                       | Прозрачная жидкость |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                      | 1,15                |
| Температура нанесения, °C                         | от +5 до +35        |
| Время выдержки на обрабатываемой поверхности, мин | 45-50               |
| Сухой остаток, %, не менее                        | 20                  |
| Время высыхания, часов, не менее                  | 24                  |
| Упаковка                                          | Канистра 10 л       |